


ANNEXE 4

Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_s$

MEDICA - 15mm

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE




F(Hz)	$\alpha_s$
100	0,28
125	0,30
160	0,35
200	0,56
250	0,73
315	0,76
400	0,79
500	0,81
630	0,78
800	0,76
1000	0,75
1250	0,82
1600	0,87
2000	0,91
2500	0,92
3150	0,92
4000	0,91
5000	0,90

Coefficient d'absorption acoustique pratique  $\alpha_p$   
(selon norme NF EN ISO 11654)

MEDICA - 15mm

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE



F(Hz)	$\alpha_p$
125	0,30
250	0,70
500	0,80
1000	0,80
2000	0,90
4000	0,90

$\alpha_w = 0,85$
-------------------